

Material & fynddata								Skadebild																				
FyndID	Sakord	Förändrat sakord	Röntgenbildnummer	Antal delar innan konserv.	Komplett(K)/ej komplett(EK)/	Vattendränkt(VD)/fuktig(F)/torrt(T)	Tillverkningsteknik	Magnetisk	Metaller														Kommentar					
									Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=röd, 4=brun, 5=svart, 6=vit, 7=orange, 8=grå 9=blå)	Genomkorroderad	Gropkorrosion, korrosionsblåsor	Pulvrig korrosionsprodukt	Korrosionskrustor	Cementliknande krustor	Slätt yttskikt (patina)	Ingen tydlig originalyta	Deformation	Materialbortfall	Skiktad, flager	Sprickor	Missfärgning av järn		Jord, lera, sand, grus, etc.	Kol(K), Ben (B), Textil (T)			
1	Spiralnål		1	1	K	T			Cu-leg	1,24		•	•			•										jord	Tät mörkgrön yta. Punktvis en mer ljusgrön korrosionsprodukt. Gott tillstånd.	
2	Wendelring		1	1	EK	T	Sm		Cu-leg	1,2		•	•	•		•											jord	Hör ihop med Fnr 22. Den mindre delen av halsringen. Slät och tät patina, punktvis en ljusgrön korrosionsprodukt. Små vårtlika krustor. Föremålet är i gott tillstånd och tenhalten verkar hög då det finns metallglans.
3	Wendelring		1	1	EK	T	sm		Cu-leg	1,2						•		•	•								järn	Hör ihop med Fnr 4. Täcks av slät patina. Små nagg. Tidigare brott, mitt på (framkant) som lagats - hål för sammanfogning..
4	Wendelring		1	1	EK	T	sm		Cu-leg	1,2						•		•	•								järn	Hör ihop med Fnr 3. Täcks av slät patina. Små nagg och skador uppe på åsarna. Något missformad. Tidigare brott, mitt på (framkant) som lagats - hål för sammanfogning..
5	Kedja		1	1	EK	F	Sm		Cu-leg	1,2,4,5		•	•	•		•									•	jord	Fem kedjor - troligen en ursprunglig kedja. I gott tillstånd, grön tät och slät yta. Finns viss gropkorrosion där en pulvrig korrosionsprodukt ligger under den täta ytan.	
6	Nål		1	1	K	T			Cu-leg	1,2,4						•		•								•	jord	Dräknål? Två ringar på skaftet, samt rester från ett järnföremål fastkorroderat på nedre deln av skaftet. Hela föremålet har en relativt jämngrön, tät yta. Ringarna har en viss metallglans, utanpå dessa finns mindre röda krustor och missfärgningar troligtvis orsakade av järn.
7	Halsring		1	1	K	T			Cu-leg	1,2,4,5		•	•			•											jord	V-ornering. Ena halvan är något ljusgrön i färgen och andra halvan är mörkar mot svart. Vissa skador i patinan som fö är tät och slät, där en ljusgrön korrosionsprodukt framträder.
8	Gjuttapp		1	1	K	T	Gj		Cu-leg	1,2,4,5			•			•											jord	Gjuttapp med avtryck av växtfibrer.
9	Armring		3	1	K	T	Gj		Cu-leg	1,2,4,5,9						•		•									jord	Del av Fnr 55. Ett tunt brunt jord/korrosionsskikt ligger partiellt och tätt på ytan, under detta finns en mörkare, slät patina. Partiellt finns även en blågrönt hydroxidskick. Föremålet är i gott tillstånd.
10	Fragment		5	1	EK	T			Cu-leg	1,2			•	•	•		•										jord	Fragment at ett bleck. Ena änden har ett cirkulärt, avbrutet avslut som kan vara kanten på en cirkulär punsad dekor. Mycket skört men i gott tillstånd.
11	Fragment		järn 1	1	EK	F		•	Fe	4,5		•	•	•	•		•	•	•	•	•						jord	avlångt tunt fragment, genomkorroderat. Brottytan påminner till formen om ett knivblad.
12	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,4			•	•		•											jord	Fragment av ett bleck. Ena sidan har ett halvcirkulärt avslut, det kan ha livat med en punsad cirkeldekor. Längs en annan sida finns punsade goprar i rader, vilken en rad är dekoren formar små hål. Ytan är slät och jämn. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
13	Spiralpärla		5	1	K	F			Cu-leg	1,2,4,5			•	•		•											jord	Spiralpärla i mycket gott tillstånd. En slät och tät grön yta som skiftar i metallglans. <viss jordblandad korrosion på ytan och några enstaka gropkorrosions skador.
14	Halsring		3	1	K	T			Cu-leg	1,2,4			•	•		•											jord	Slät halsring. Slät tät yta, något tunn yta på vissa ställen där man kan skönja ett cupritlager. Föremålet är i gott tillstånd.
15	Glasögonformat spänne		2	1	K	T	Sm		Cu-leg	1,2,4			•	•	•		•									•	jord	Slät grön patina med små krustor av järnkorrosion. Finns lite gropkorrosion.
16	Kedja		5	2	EK	F	Sm		Cu-leg	1,2,4			•	•	•		•									•	jord	Kortare del av kedja. I ok tillstånd, finns vissa korrosionsavlagringar från järn på ytan. Viss gropkorrosion förekommer. Gott tillstånd.

Material & fynddata										Skadebild																		
FyndID	Sakord	Förändrat sakord	Röntgenbildnummer	Antal delar innan konserv.	Komplett(K)/ej komplett(EK)	Vattendränk(VD)/fuktig(F)/horr(T)	Tillverkningsteknik	Magnetisk	Metaller													Kommentar						
									Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=röd, 4=brun, 5=svart, 6=vit, 7=orange, 8=grå 9=blå)	Genomkorroderad	Gropkorrosion, korrosionsblåsor	Pulvrig korrosionsprodukt	Korrosionskrustor	Cementliknande krustor	Slätt ytskikt (patina)	Ingen tydlig originalyta	Deformation	Materialbortfall	Skittad, flagor	Sprickor		Missfärgning av järn	Jord, lera, sand, grus, etc.	Kol(K), Ben (B), Textil (T)			
17	Spiralpärla		5	1	K	F	/driven		Cu-leg	1,2,4,5		•	•	•		•										jord	Lång spiralpärla. Ytan är grön, tät och slät. Finns viss blåsbildning och en lättare korrosion.	
18	Kedja		5	1	EK	F	Sm		Cu-leg	1,2,4		•	•	•		•									•	jord	Kedjelänk av Cu-legering. Generellt i mycket gott tillstånd med en tät och jämn grön yta med viss metallglans. Partiellt finns en gropkorrosion där ett kupritlager kan iaktas, och ett pulvrigt korrosionslock ligger ovanpå detta.	
19	Halsring		2	1	K	T			Cu	1,2,4,5		•	•			•											jord	V-ornering samt sju mindre punktcirklar jämnt fördelade (tidigare inmätt som del av P121). Ytan är slät. Punktvis finns en gropkorrosion där en ljusare grön korrosionsprodukt framträder. Föremålet är i gott tillstånd.
20	Spiralpärla		5	1	K	F	sm/driven		Cu-leg	1,2,4		•	•	•		•											jord	Spiralpärla med en tät och slät grön yta, viss metallglans. Partiellt finns en liten grop/blåsbildning, där finns en pulvrig korrosionsprodukt vilken det under detta intill metallen finns ett kupritlager.
21	Tutulus		2	1	K	T	gj		Cu-leg	1,2,4,8		•	•			•											jord	Gott tillstånd. En mycket lätt gropkorrosion som skadat patinaskiktet. På den konkava sidan, vid fästet fanns en svart yta ovanpå metallytan som påminde om kol. Denna skrapades av och togs tillvara på.
22	Wendelring		2	1	K	T			Cu-leg	1,2,4		•	•			•											jord	Hör ihop med Fnr 2. Större delen av halsringen. Slät och tät patina, punktvis en ljusgrön korrosionsprodukt. Små vårtlika krustor. Föremålet är i gott tillstånd. Tennhalten kan vara hög då metallglans förekommer.
23	Kedja		5	1	EK	F	Sm		Cu-leg	1,2,4	•	•	•	•		•											jord	Länk av en kedja. Länkarna är tillverkade i Cu-leg förutom en liten del av en länk i änden som är tillvekad av järn. Järnet är kraftigt korroderat, men kopparlänkarna har en slät och tät grön yta.
24	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,4		•	•			•											jord	Litet fragment av ett bleck. Tunt och skört men i gott tillstånd.
25	Gjuttapp		2	1	K	F	Gj		Cu-leg	1,2,4,5		•	•			•											jord	Gjuttapp med avtryck av organisk art. Jämnt grönt ytskikt.
26	Fragment		järn 1	1	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		jord	Genomkorroderat fragment med blås och sprickbildning. Finns en brottyta vilken indikerar på ett knivblad. Formen är något böjd.
27	Kedja		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,4,7		•	•	•		•									•		jord	Kedjelänk. Länkarna är i varierat tillstånd, flera har en slät och stabil yta men på några länkar finns det en gropkorrosion där ett pulvrigt korrosionslager finns ovanpå ett kupritlager med under en något slätare yta.
28	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,4		•	•			•											jord	Fragment av ett bleck. En del av kanten är något cirkulärt avbrutet, detta kan ha livat med en punsad cirkeldecor. En spricka löper tvärsöver, något börjt. Skör och mycket tunt men i gott tillstånd.
29	Spiralpärla		5	1	K	F			Cu-leg	1,2,4,5		•	•	•		•								•	•		jord	Spiralpärla. Ytan är slät och tät men något skör. Under denna ligger en pulvrig grönblå korrosion.
30	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2		•	•			•											jord	Mycket litet fragment med slät yta. Tunt och skört, men gott tillstånd.
31	Fragment		5																								jord	Kolrester, ej metall.
32	Ring		2	1	K	T			Cu	1			•			•											jord	Liten ring. Jämn grön, slät och tät yta.
33	Fragment		järn 1	1	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		jord	Genomkorroderat fragment, troligtvis ett knivblad. Sprickbildningar.
34	Spiralpärla		5	1	K	F	sm/driven		Cu-leg	1			•			•											jord	Spiralpärla i mycket gott tillstånd, mycket metallglans.

Material & fynddata										Skadebild													Kommentar			
FyndID	Sakord	Förändrat sakord	Röntgenbildnummer	Antal delar innan konserv.	Komplett(K)/ej komplett(EK)	Vattendränk(VD)/fuktig(F)/horr(T)	Tillverknings teknik	Magnetisk	Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=röd, 4=brun, 5=svart, 6=vit, 7=orange, 8=grå 9=blå)	Genomkorroderad	Gropkorrosion, korrosionsblåsor	Pulvrig korrosionsprodukt	Korrosionskrustor	Cementliknande krustor	Slätt ytskikt (patina)	Ingen tydlig originalyta	Deformation	Materialbortfall	Skiktad, flagor	Sprickor	Missfärgning av järn		Jord, lera, sand, grus, etc.	Kol(K), Ben (B), Textil (T)	
35	Wulstring			+	EK	F			Cu-leg	1,2,4,5,7	•	•	•	•		•			•					jord	Mycket fragmenterad. Belägen i alven. Inga spår efter nedgrävning. Togs upp i skärvor på plats. Yttre delarna av skärvorna är genomkorroderade. Ytan är delvis täckt av en skorpa/krusta. Osäkert vad det är.	
36	Holkya		2	1	K	F	Gj/hamrad		Cu-leg	1,2,5		•	•			•									jord	Holkya. Trärester påträffades i holken och skickades för vedartsanalys samt datering, se arkeologers rapport. Ytan är stabil och slät, viss gropkorrosion förekommer. Man kan ana att ytan eventuellt blivit bearbetad då man ser spår av hamring på den.
37	Ring		2	1	K	F	gjuten?		Cu-leg	1,2,4		•	•			•									jord	Liten ring med en något utstickande del, som två små öron. Jämn, grön och slät yta.
38	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2		•	•			•									jord	Fragment av ett bleck. Kanterna ser ut att kunna ha suttit intill en annan punsad dekor. Slät yta. Mycket tunt och skört men gott tillstånd.
39	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,4		•	•			•									jord	Litet fragment av ett bleck. Slät yta med några indikationer på att det livat med punsad dekor. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
40	Fragment		järn 1	1	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•								jord	Fragment, genomkorroderat. Har en brottyta som påminne om ett tunt knivblad.
41	Hästsko	skoning	järn 1	1	K	F		•	Fe	4,5		•	•	•		•	•	•	•	•					jord	Nedanför depåfyndet. Spår efter nitar. Litet och hästsformat. Mycket liten för att vara hästska, påminner om klackjärn men kan vara en skoning eller förstärkning till något.
42	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,4			•			•									jord	Tunt bleck som är något börjt och buktigt till formen. Ytan har metallglans och är ganska rödaktigt till färgen.
43	Kedja		5	1	EK	F	Sm		Cu-leg, Fe	1,2,4	•	•	•	•		•									jord	Något längre kedjelänk med länkar av järn i ena änden. Järnet är kraftigt korroderat, kopparlegeringen är förhållandevis i gott tillstånd. Partiellt förekommer gropkorrosion där en pulvrig korrosion förekommer ovanpå ett kaupritlager men under en slät och tät yta.
44	Spiralpärla		5	1	K	F	sm/driven		Cu-leg	1,2,4		•	•			•									jord	Något längre spiralpärla. En grön, slät, jämn yta, med viss gropkorrosion där det yttersta lageret saknas. Under detta gröna finns en brun kuprityta.
45	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2,5		•	•			•									jord	Tunn del av en tråd. Avbruten i båda ändar. Under den svarta ytan finns ett dmer pulvrigt korrosionsskik.
46	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg	1,2		•	•			•									jord	Fragment av ett bleck. Ser ut att vara en yttre kant av en cirkulär, punsad dekor. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
47	Wulstring		-	+	K	F			Cu-leg	1,2,5		•	•			•	•	•							jord	funnen bredvid ingång till gryt. Deformerad och i bitar. Förhållandevis gott tillstånd. Viss gropkorrosion.
48	Fragment		järn 1	1	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•	•	•						jord	Del av knivblad, hör ihop med fynd Pnr172. Genomkorroderat. Eneggat blad.
49	Fragment		5																						jord	Oidentifierat material, ej metall. Ser bränt/svett ut av organisk karaktär.
50	Fragment		järn 1	1	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•								jord	Litet fragment som påminner om ett knivblad som smalnar av mot en spets. Genomkorroderat.
51	Spiralpärla		5	1	K	F	sm/driven		Cu-leg	1,2,4,5		•	•			•									jord	En längre spiralpärla. I gott tillstånd men en grön, tät och slät yta. Metallglans. Lite gropkorrosion. Eventuellt kan det finnas trådrester inuti, detta togs till vara på.
52	Fragment		järn 1	2	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•	•	•	•					jord	fragment, genomkorroderade. Båda har brottyta, dock ingen pasning.ö Formen påminner om knivblad.

Material & fynddata							Skadebild														Kommentar						
FyndID	Sakord	Förändrat sakord	Röntgenbildnummer	Antal delar innan konserv.	Komplett(K)/ej komplett(EK)	Vattendränk(VD)/fuktig(F)/horr(T)	Tillverkningsteknik	Magnetisk	Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=röd, 4=brun, 5=svart, 6=vit, 7=orange, 8=grå 9=blå)	Genomkorroderad	Gropkorrosion, korrosionsblåsor	Pulvrig korrosionsprodukt	Korrosionskrustor	Cementliknande krustor	Slätt ytskikt (patina)	Ingen tydlig originalyta	Deformation	Materialbortfall	Skiktad, flagor		Sprickor	Missfärgning av järn	Jord, lera, sand, grus, etc.	Kol(K), Ben (B), Textil (T)		
53	Nål		2	1	K	T			Cu			•	•			•					•			jord	Dräknål(?). En tät, mötk men tunn patina. Partiellt finns en pulvrig blågrå korrosionsprodukt ovanpå. Under den täta mörka patinan finns ett ljusblått oxidskick och partiellt ett något gult sulfidskick. Viss gropkorrosion förekommer.		
54	Glasögonformat spänne		2	1	EK	T			Cu-leg			•	•	•		•		•					•	•	jord	Passar med Fnr 63 - dubbelnål. Krustor i form av vårtor (gropkorrosion). Tunn grön korrosion delvis och delvis enbart lätt oxiderad fast med vårtor	
55	Armring		3	1	K	T	Gj		Cu			•		•		•									jord	Andra halvan av Fnr 9. Delvis fylld med jord varav vikt saknas. Mycket finns yta med viss odidering. Lite krustor finns ytligt.	
56	Wulstring		4	1	K	T	Gj		Cu-leg			•	•			•									jord	Komplett ring med en skada på en sidan. Ett mörkgrönt, tät oxidskick under jordlagret. Liten gropkorrosion där ljusare grönt något pulvrig korrosionsprodukt kan skönjas. Ett tät jord/korrosionslager ovanpå originalytan. Gott tillstånd.	
57	Spiralpärla		5	1	K	F	sm/driven		Cu-leg			•	•			•									jord	Liten spiralpärla med en liten diameter och tunn tråd. Ytan är generellt tät och mörkgrön, men det finns en ytligt krackelyr. Inuti spiralpärlan fanns små rester som kan vara nedbrutna trådrester. Detta försökte samlas upp och sparades bredvid.	
58	Spiralpärla		5	1	K	F	Sm/driven		Cu-leg			•	•	•		•									jord	Spiralpärla med ett plattare genomskärning på tråden. I mycket gott tillstånd med en slät och tät grön yta. Ovanpå den släta ytan fanns ett jordblandat korrosionsskikt.	
59	Spiralnål		2	1	K	F	Sm		Cu-leg			•	•			•									jord	Ca 2 cm i diam. Avbruten vid nålspetsen. Ytan är svart och partiellt krackelerad. Under detta finns ett mer pulvrigt korrosionsskikt.	
60	Spiralpärla		2	1	K	F	sm/driven		Cu-leg			•	•			•									jord	Spiralpärla i gott tillstånd. En något flammig men slät och tät yta. Inuti pärlan fanns typiska korrosionsprodukter samt något som såg organiskt ut, detta avlägsnades, samlades upp och sparades separat bredvid då det ev kan vara rester från tråd.	
61	Spiralpärla		5	1	K	F	Sm/driven		Cu-leg				•			•									jord	Spiralpärla i gott tillstånd. En mörkgrön, slät yta.	
62	Spiralpärla		5	1	K	F	Sm/driven		Cu-leg				•			•									jord	Spiralpärla med en jämn och tät ljus- samt mörkgrön yta. In emellan återstår metallglans. Ovanpå fanns ett jord blandat korrosionslager. Pärlan är i mycket gott tillstånd.	
63	Glasögonformat spänne		2	1	EK	T	sm		Cu-leg			•	•	•		•								•	•	jord	Passar med Fnr 54, och bildar därmed ett helt föremål. Krustor i form av vårtor (gropkorrosion)
64	Fragment		6	1	EK	T			Cu-leg			•	•	•		•										jord	Litet fragment av ett bleck. Mycket tunt och skört. Ytan är något prickig av korrosioner.
65	Fragment	skärva av wulstring	5	1	EK	F	Gj		Cu-leg			•	•			•										jord	Hör troligen samman med Fnr 35. En mynnings/öppnings kant. I gott tillstånd, en slät och jänt grön yta. Ovanpå den släta ytan fanns ett svart, något tät korrosionsprodukt/restprodukt som skrapades av, samlades upp och sparades vid sidan av. Ev rester av något annat närliggande material.
66	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•										jord	Fragment av ett bleck. En rak långsida, längsmed den löper en rad av punsad punkt dekor. Motsatt långsida är vågig, eventuellt har det löpt en annan punktdekor där. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
67	Fragment		5	1	EK	T	Gj		Cu-leg			•	•			•										jord	Liten skärva. Tjockleken påminner om wulstringarna. Ytan var täckt av ett brungrönt korrosionslager. Intill metallen finns en grön yta.

Material & fynddata										Skadebild															
FyndID	Sakord	Förändrat sakord	Röntgenbildnummer	Antal delar innan konserv.	Komplett(K)/ej komplett(EK)	Vattendränk(VD)/fuktig(F)/horr(T)	Tillverkningsteknik	Magnetisk	Metaller													Kommentar			
									Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=röd, 4=brun, 5=svart, 6=vit, 7=orange, 8=grå 9=blå)	Genomkorroderad	Gropkorrosion, korrosionsblåsor	Pulvrig korrosionsprodukt	Korrosionskrustor	Cementliknande krustor	Slätt yttskikt (patina)	Ingen tydlig originalyta	Deformation	Materialbortfall	Skiktad, flager	Sprickor		Missfärgning av järn	Jord, lera, sand, grus, etc.	Kol(K), Ben (B), Textil (T)
68	Fragment		5	1	EK	T			Cu-leg																Fragment av ett bleck. En del av det har blivit vikt. Finns en dubbelradig punsad punktdekor. Tunt och skört men i gott tillstånd.
69	Spiralpärla		-	1	K	F	sm/driven		Cu-leg																Spiralpärla med grön tät yta. Viss gropkorrosion och ovanpå ytan finns viss missfärgning av järn.
70	Fragment		6	1	EK	T			Cu-leg																Fragment av ett bleck. Delar av kanterna indikerar att det livat med en punsad cirkel dekor. Jämn och slät yta. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
71	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Fragment av ett bleck. Det är något knäckt/vikt på mitten. På ena sidan finns ett avslut som antyder att den livat men någon punsad dekor. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
72	Spiralpärla		6	1	K	F	sm/driven		Cu-leg																En kort spiralpärla. Frön, tät och slät yta. Viss gropkorrosion.
73	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Litet fragment av ett bleck. En rak långsida vilken det löper två rader av punsad punktdekor. Tunt och skört men gott tillstånd.
74	Fragment		järn 1	1	EK	F			Fe																Två föremål enligt arkeologernas lista, men stämmer inte. Det är punkt nr 174 - F52 som är två föremål. Genomkorroderat fragment. Har en brottnyta som indikerar ett knivblad.
75	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg																Cirkulärt fragment av ett bleck. Punsad cirkulär dekor. Mitten är trasig och saknas liksom delar av kanterna. Mycket tunt och skört men i gott tillstånd.
76	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Fragment av ett bleck, något vikt. Tunt och skört men i gott tillstånd.
77	Spiralpärla		6	1	K	F	sm/driven		Cu-leg																Spiralpärla. Ytan är korroderad och ett tunt lager saknas över större delen av föremålet. I gott tillstånd dock.
78	Fragment		5	1	EK	T			Cu-leg																Rundformat bleck med cirkelornering. Kanterna är naggade och verkar som att föremålet haft en fortsättning, materialbortfall i mitten av det runda blecket.
79	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg																Fragment av ett bleck med en punsad cirkelornamentik, samt en vikt nedre kant. Finns även punkt punsad dekor. Tunt och skört men i gott tillstånd.
80	Tråd		6																						Ej metall. Troligtvis små rötter.
81	Fragment		järn 1	1	EK	F			Fe																Fragment, genomkorroderat. Ser ut att vara en större frilaga som korroderat loss från ett annat föremål.
82	Fragment		6	1	EK	F	gjuten		Cu-leg																Litet fragment av något som påminner om ett gjutet föremål. Tjockleken påminner om wulstringarna.
83	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Et något större fragment av ett bleck. Det finns antydningar till att två av sidorna livat med en punsad cirkeldekor eller dylikt, samt finns det en punktdekor. Tunt och skört men i gott tillstånd.
84	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Litet fragment av ett bleck. Kanterna är formade. Skört men i mycket gott tillstånd.
85	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Litet fragment av ett bleck. Har två rader med punsade punkter. Skört men i mycket gott tillstånd.
86	Fragment		6	2	EK	F			Cu-leg																Litet fragment av ett bleck. Ser ut som att kanterna livat med en punsad cirkeldekor. Mycket tunt och skört men i ett gott tillstånd.
87	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg																Fragment av ett bleck. Finns indikationer på punsning. Tunt och skört, men i relativt gott tillstånd.

Material & fynddata							Skadebild																		
FyndID	Sakord	Förändrat sakord	Röntgenbildnummer	Antal delar innan konserv.	Komplett(K)/ej komplett(EK)	Vattendränkt(VD)/fuktig(F)/horr(T)	Tillverkningsteknik	Magnetisk	Materialtyp (Au, Ag, Cu, Pb, Sn, Al, Fe etc.)	Korrosionstyp (1=grön, 2=ljusgrön, 3=röd, 4=brun, 5=svart, 6=vit, 7=orange, 8=grå 9=blå)	Genomkorroderad	Gropkorrosion, korrosionsblåsor	Pulvrig korrosionsprodukt	Korrosionskrustor	Cementliknande krustor	Slätt ytskikt (patina)	Ingen tydlig originalyta	Deformation	Materialbortfall	Skiktad, flager	Sprickor	Missfärgning av järn	Jord, lera, sand, grus, etc.	Kol(K), Ben (B), Textil (T)	Kommentar
88	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Cirkelformat fragment. Tunt och skört men i gott tillstånd.
89	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Litet fragment av ett bleck. En av kanterna antyder ett avslut mot end punsad cirkeldecor. Mycket tunt och skört emn i gott tillstånd.
90	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Fragment av ett bleck . Delar av fragmentet tyder på att det livat med en punsad cirkeldecor samt en punktdecor.
91	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Litet fragment av ett bleck. En rak sida. Finns två rader punsad punktdecor. Tunt och skört men i gott tillstånd.
92	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Litet fragment av ett bleck. Skört men i mycket gott tillstånd.
93	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Ett fragment av ett blek. En sida har ett rakt avslut, ser ej avbrutet ut. Längs med den löper två rader punsad punktdecor. Ovanför detta kan den yttre kanten av en punsad cirkeldecor anas. Tunt och skört men i gott tillstånd.
94	Fragment		5	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Litet cirkulärt bleck. Ser ut att vara centrum på en större punsad cirkeldecor.. Tunt och skört men i gott tillstånd.
95	Fragment		6	1	EK	F			Cu-leg			•	•			•								jord	Fragment av ett bleck. Finns en liten antydning till en punsad punktdecor. Mycket tunt och skört men i relativt gott tillstånd.
96	Fragment		5	3	EK	F			Cu-leg			•	•			•					•			jord	Fragment av ett cirkulärt punsad decor. Yttre ringen är skadad och lös. Tveksamt om en av kanterna passar den större biten. Mycket tunn och skör, men i gott tillstånd.
Pnr172	Fragment		ej röntgad	1	EK	F		•	Fe	4,5	•	•	•	•		•	•				•			jord	Genomkorroderat fragment. I tvärsnittet skulle den kunna vara en del av ett knivblad. Har pasninga med F 48. Står skriven som F50 men stämmer inte. Verkar inte vara med på röntgen. Kan pnr 172 ha märks in dubbelt?

